TEXPLAST
A Member of the ALPLA Group

Produktdatenblatt **20.05.2026**

r+PET CL80 DS

Unser PET-Regranulat wird aus PET-Flakes bester Qualität hergestellt. Als Ausgangsmaterial werden Flakes aus PET-Flaschen aus dem „Gelben Sack“ verwendet. Die folgenden Werte sind Richtwerte und liegen in der Regel innerhalb der angegebenen Grenzwerte. Die angegebenen Werte basieren auf internen Prüfverfahren. Wir möchten darauf hinweisen, dass alle unsere Produkte zur Weiterverarbeitung bestimmt sind.

Die aufgeführten Testverfahren sind im QM-System der Texplast GmbH dokumentiert. Weitere Informationen und spezifische Angebote sind auf Anfrage verfügbar.

Specifikation	Einheit	Werte	Methode
Farbe		klar	
Physikalisher zustand		kristallin	
Intrinsische Viskosität (IV-Wert)	dl/g	0,76 ± 3	AA-Q-015 (MFI)
Acetaldehyd	ppm	≤ 5	AA-Q-020-024 (GC)
Farbwert			AA-Q-019 (CIE-Lab)
L*		60 to 66	
a*		-4 to 0	
b*		-3 to 3	
Schüttdichte	Kg/m^3	≈ 800	AA-Q-011
Gewicht von 100 Pellets	g	≈ 1,8	AA-Q-032
Staubgehalt	%	≤ 0,1	AA-Q-013
Restfeuchte	%	≤ 0,4	AA-Q-014

Verpackung

1. Big Bags (Höhe 1,50 m) auf Einwegpaletten
2. Lieferung im Silofahrzeug ist möglich

Hersteller

Texplast GmbH
OT Wolfen
Andresenstraße 5
D - 06766 Bitterfeld-Wolfen

Tel. +49 (0) 3494 6247 300
Fax. +49 (0) 3494 6517 319
www.texplast.de
info@texplast.de